



Цвет	Белая
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,30-0,36 л
Максимальный размер зерна	0,2 мм
Толщина наносимого слоя	1-6 мм
Расход при толщине слоя 1 мм	1,0-1,1 кг/м ²
Время пригодности раствора к работе	120 мин
Адгезия	Не менее 0,6 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 7,0 МПа
Морозостойкость	Не менее 50 циклов

FOBOS PRO

ЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЁВКА БЕЛАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- БЕЗУСАДОЧНАЯ
- ПЛАСТИЧНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Морозостойкая, атмосферостойкая шпатлевка повышенной прочности FOBOS PRO применяется при первичном шпатлевании фасадов зданий и помещений с любым уровнем влажности. Обладает высокой адгезией и отличной паропроницаемостью, что дает возможность "дышать" поверхности. Легко разравнивается, не растрескивается, не образует усадочных трещин. Изготовлена на основе белого/серого цемента, фракционированного песка с использованием высокоэффективных полимерных и модифицирующих добавок. Предназначена для наружных и внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Наносится ручным способом на бетонные, кирпичные, газобетонные, оштукатуренные поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся, непрочные участки необходимо удалить. Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию отделочных материалов. Основание необходимо обработать грунтом FOBOS Универсальный.

Шпатлевание поверхностей производится после полного высыхания грунта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления растворной смеси необходимо взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной температуры (для белой шпатлевки на 1 кг сухой смеси 0,30-0,36 л воды, на 1 мешок 20 кг – 6,0-7,2 л воды, для серой шпатлевки на 1 кг сухой смеси 0,28-0,32 л воды, на 1 мешок 20 кг – 5,6-6,4 л воды). Перемешивание вести механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, после этого вторично перемешать и он готов к применению. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 2-х часов.



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Цементная шпатлевка FOBOS PRO наносится на основание слоем от 1 до 6 мм, затем выравнивается широким шпателем. Допускается наносить шпатлевку в 2 слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Перед нанесением второго слоя поверхность обрабатывается грунтом FOBOS PRO.

РАСХОД

Средний расход при толщине слоя 1 мм 1,0-1,3 кг/м². Мешок 20 кг – 15-20 м².

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания должна быть в пределах от +5°C до +30°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во избежание снижения прочностных характеристик шпатлевки запрещается перелив воды свыше норм, указанных производителем, и дополнительное введение других компонентов в готовую растворную смесь. При загустевании раствора в рабочей ёмкости он вторично перемешивается без добавления воды (в пределах времени жизнеспособности раствора).

При проведении внутренних работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется вести в резиновых перчатках.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Допускается хранение при отрицательных температурах. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев с момента изготовления.