FOBOS PRO

FOBOS PRO ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЁВКА БЕЛАЯ

Смесь сухая шпаклёвочная финишная.

- сверхпластичная
- идеальное сведение слоёв
- гладкая и белая поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Температура выполнения работ, °С	от +5 до +30
Максимальная фракция, мм	0,1
Количество воды на 20 кг сухой смеси, л	6-7
Толщина слоя, мм	0,1-5,0
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	0,8-1,0
Жизнеспособность раствора (в закрытой таре), не менее, ч	48
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, ч	3-4
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	20

НАЗНАЧЕНИЕ

Полимерная шпатлёвка для окончательного выравнивания поверхностей стен под последующую отделку декоративными покрытиями. Особенно рекомендуется в качестве финишной отделки потолков. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: гипсовой штукатурке, цементной штукатурке, бетону, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным и иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся, непрочные участки необходимо удалить. Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию отделочных материалов. Поверхность обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие влагу основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) – в несколько слоёв. Грунт выбирается в соответствии с типом основания.

Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. Шпатлевание проводится только после полного высыхания загрунтованного основания. Углубления, выбоины, раковины, трещины глубиной более 8 мм предварительно заделать штукатурной смесью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости и инструмент. Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,3-0,35 л воды на 1 кг сухой смеси (6-7 л на 20 кг смеси) и перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно размешать. Перемешивание производится профессиональным миксером на малых оборотах. Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 48 часов в закрытой таре.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Порцию готового раствора нанести на подготовленную поверхность шпателем. Удерживая шпатель под углом к основанию, с усилием тщательно распределить раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями. Шпатлёвка может наноситься в несколько слоёв. Нанесение следующего слоя возможно только после полного высыхания и грунтования предыдущего слоя. Перед отделкой поверхности декоративным покрытием мелкие дефекты зашлифовать, поверхность обеспылить и загрунтовать.

РАСХОД

Расход смеси при толщине слоя 1 мм составляет 0,8-1,0 кг/м^2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания должна быть в пределах от +5°С до +30°С. В процессе набора прочности следует оберегать шпатлевку от пересыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При высыхании шпатлёвки не использовать принудительную сушку.

Необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение «сухая смесь – вода». Добавление в сухую смесь или в затворённый раствор избытка воды, а также посторонних добавок ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ, требованиями СП 71.13330.2017, а так же техникой безопасности в строительстве. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

СОСТАВ

Полимер, наполнители, модифицирующие добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется вести в резиновых перчатках. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг. Допускается хранение при отрицательных температурах. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев с момента изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.