

FOBOS PRO ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫЙ



- обеспыливает и укрепляет
- снижает водопоглощение поверхности
- повышает долговечность отделки
- с низким расходом

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укрепления рыхлых, мялящих и сильнопитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителers для полов, технологического обеспыливания поверхности. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ПГП и т.п.) поверхности.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Следует соблюдать температуру основания и воздуха в помещении в пределах от +5 до +30°C, а уровень влажности воздуха не более 65%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением материала на сухое основание, необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием, дефекты зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунт наносится в 1-4 слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) с помощью кисти с плотной щетиной, макловицы или валика с синтетическим ворсом. Повторное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Расход состава, мл/м²	100
Время до нанесения следующего слоя, не менее, мин	30
Время полного высыхания для дальнейшей отделки, не менее, ч	3
Площадь нанесения, м²	100
Морозостойкость при транспортировке (до -40°C), не более, цикл	5

грунтование допускается через 30-40 минут. Нанесение последующих материалов возможно после полного высыхания грунта.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нанесении обеспечить вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании на кожу или в глаза – промыть водой. Не сливать остатки грунта в канализацию или водостоки.

СОСТАВ

Сополимерная акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Состав сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку и хранение производить в плотно закрытой оригинальной упаковке в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке внутри помещений при температуре от +5 до +30°C – 18 месяцев с даты изготовления. При транспортировке допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40 °C в случае замораживания выдерживать грунтовку в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать.