

FOBOS PRO МОНОЛАЕР (KARISIK) ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЁВКА



Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк2, М60, F 75, ГОСТ 31357-2007.

- для внутренних и наружных работ
- базовое и финишное выравнивание
- высокая адгезия и паропроницаемость
- высокопластичная, безусадочная, морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Толстослойная шпатлевка FOBOS PRO Монолаер (KARISIK) предназначена для выравнивания поверхностей внутри сухих, влажных и неотапливаемых помещений и фасадов зданий. Подходит как для толстого базового выравнивания и ремонта, так и для финишного выравнивания стен и потолков. Обладает высокой адгезией и отличной паропроницаемостью, что дает возможность «дышать» поверхности. Легко наносится, не растрескивается, не образует усадочных трещин. Изготовлена на основе серого цемента, фракционированного песка с использованием высокоэффективных полимерных и модифицирующих добавок.

Используется для ручного и механизированного нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,4
Температура работ и основания, °С	от +5 до +30
Количество воды на 25 кг сухой смеси, л	5,0-6,0
Толщина слоя, мм	0,6-10 (локально до 30)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1-1,2
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре 20°С и влажности 65%), сут	7
Прочность на сжатие, не менее, МПа	6
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Применяется по следующим основаниям: гипсовым (ГКЛ и ГВЛ) и цементным (бетон, штукатурки), газосиликатным блокам, ПГП.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным и иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся, непрочные участки необходимо удалить. Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию отделочных материалов. В зависимости от типа основания необходимо обработать поверхности грунтами FOBOS

PRO грунт универсальный или грунт FOBOS PRO Бетоноконтакт. Шпатлевание поверхностей производится после полного высыхания грунта. Не допускается запыление загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости и инструменты. Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,20-0,24 л на 1 кг сухой смеси (5,0-6,0 л на 25 кг смеси) и перемешать профессиональным миксером на малых оборотах в течение 3-5 минут до получения однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 3-5 минут и повторно перемешать. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 180 минут.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Толстослойная шпатлевка FOBOS PRO Монолаер (KARISIK) наносится на основание слоем от 0,6 до 10 мм, затем выравнивается широким шпателем. Удерживая шпатель под углом к основанию, с усилием тщательно распределить раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями. Заделка дефектов в виде раковин и пустот глубиной до 30 мм выполняется не менее чем за сутки до выполнения основного выравнивания. Допускается наносить шпатлевку в 2 слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Перед нанесением второго слоя поверхность обрабатывается FOBOS PRO грунт универсальный. Допускается механизированное нанесение шпатлевки. Расход воды подбирается индивидуально на объекте в зависимости от используемой станции. При внешней отделке необходимо соблюдать правила ведения фасадных работ. Перед нанесением финишных покрытий зашпатлёванную поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой «нулёвкой» или тёркой, обеспылить и загрунтовать. Дальнейшие отделочные работы можно проводить через 7 суток. Полная прочность достигается через 28 суток.

РАСХОД

Расход смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,1-1,2 кг/м².

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. В процессе набора прочности следует оберегать шпатлевку от пересыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При высыхании шпатлёвки не использовать принудительную сушку.

Необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение «сухая смесь – вода». Добавление в сухую смесь или в затворённый раствор избытка воды, а также посторонних добавок ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала. При загустевании раствора в рабочей ёмкости он вторично перемешивается без добавления воды (в пределах времени жизнеспособности раствора).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ, требованиями СП 71.13330.2017, а так же техникой безопасности в строительстве. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

СОСТАВ

Цемент, наполнители, модифицирующие добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется вести в резиновых перчатках. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Допускается хранение при отрицательных температурах. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев с момента изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.