

FOBOS PRO ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ



- повышает поверхностную прочность оснований
- снижает впитывающую способность поверхности
- улучшает сцепление материалов
- сокращает расход отделочных материалов

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и снижения влагопоглощения поверхности, а также для её технологического обеспыливания. Способствует увеличению прочности сцепления между основаниями последующим к нанесению материалом. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки, деревянные основания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Следует соблюдать температуру основания и воздуха в помещении в пределах от +5 до +30°C, а уровень влажности воздуха не более 65%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением материала на сухое основание, необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием, дефекты зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунт наносится в 1-2 слоя с помощью кисти с плотной щетиной, макловицы или валика с синтетическим ворсом. Для плот-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Расход состава, мл/м²	100
Время до нанесения следующего слоя, не менее, мин	30
Время полного высыхания, не менее, ч	24
Площадь нанесения, м²	100
Морозостойкость при транспортировке (до -40°C), не более, цикл	5

ных, слабо впитывающих оснований допускается разбавление водой в соотношении 1:1. Промежуточная сушка между слоями – 30-40 минут. Нанесение последующих материалов возможно после полного высыхания грунта.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нанесении обеспечить вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании на кожу или в глаза – промыть водой. Не сливать остатки грунта в канализацию или водостоки.

СОСТАВ

Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Состав сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку и хранение производить в плотно закрытой оригинальной упаковке в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке внутри помещений при температуре от +5 до +30°C – 18 месяцев с даты изготовления. При транспортировке допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40 °C в случае замораживания выдерживать грунтовку в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать.