



Основа	Цементно-песчаная с использованием модифицирующих добавок и армирующих волокон
Цвет	Серый
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,16-0,19 л
Толщина наносимого слоя	5-30 мм
Расход при толщине слоя 10 мм	14-16 кг/м ²
Время пригодности раствора к работе	180 мин
Морозостойкость	Не менее 50 циклов
Адгезия	Не менее 0,4 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 7,5 МПа

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ АРМИРОВАННАЯ FOBOS PRO

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- АРМИРОВАНА ВОЛОКНАМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Морозостойкая, атмосферостойкая штукатурка цементная FOBOS PRO предназначена для отделки фасадов зданий и помещений с любым уровнем влажности. Обладает высокой паропроницаемостью, что дает возможность «дышать» поверхности. Легко разравнивается, не растрескивается, не образует усадочных трещин. Изготовлена на цементно-песчаной основе с использованием высокоэффективных модифицирующих добавок и армирующих волокон.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Наносится ручным и механизированным способом на все бетонные, пено- и газобетонные блоки, газосиликатные, кирпичные, каменные кладки, цементно-песчаные штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и иметь достаточную несущую способность.

Отслаивающиеся, непрочные участки необходимо удалить. Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию отделочных материалов. Основания выровнять в горизонтальной/вертикальной плоскости по маякам и закрепить на выступающих частях торцевой профиль.

До начала работ по штукатурке фасадов должна быть выполнена наружная гидроизоляция и установлены водоотводящие инженерные системы. Отделка фасадов с неисправностями ливневых систем не допустима.

Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтом FOBOS PRO.

На гладкие бетонные и слабовпитывающие основания для повышения адгезии рекомендуется нанести грунт FOBOS PRO Бетоноконттакт.

Оштукатуривание поверхностей производится после полного высыхания грунта, не ранее, чем через 6 часов.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При механизированном нанесении сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Произвести регулировку подачи воды (количество воды определяется типом штукатурной машины) для соответствия требуемой консистенции раствора.

Для приготовления растворной смеси при ручном нанесении необходимо взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной температуры (на 1 кг сухой 0,16-0,19 л воды, на 1 мешок 25 кг – 4,0-4,75 л воды). Перемешивание вести механизированным способом – профессиональным строительным миксером на малых оборотах, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 3-5 минут, после этого вторично перемешать и он готов к применению. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 3 часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовленным раствором штукатурки FOBOS PRO готовую поверхность обработать методом машинного набрызга или нанести мастерком, кельмой или шпателем на основание слоем от 5 до 30 мм, затем разровнять с помощью правила или терки.

При оштукатуривании кирпичных стен и поверхностей из газосиликатных блоков рекомендуется использование фасадной стеклосетки.

Для получения ровного гладкого слоя после того, как смесь начнет схватываться на стене, поверхность заглаживать металлическим шпателем. Допускается нанесение в два слоя (общая толщина нанесения до 30 мм). Для этого первый, еще не затвердевший, слой начесать штукатурным гребнем и полностью высушить. Перед нанесением последующего слоя поверхность необходимо обработать грунтом FOBOS PRO.

Для финишного выравнивания рекомендуется использовать шпательки цементные FOBOS PRO в зависимости от типа основания и условий проведения работ.

Дальнейшие отделочные работы можно проводить через 3 суток. Полная прочность достигается через 28 суток.

РАСХОД

Средний расход при толщине слоя 10 мм 14-16 кг/м². Мешок 25 кг – 1,6-1,8 м².

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Температура растворной смеси в процессе проведения работ должна быть не ниже +5°C.

Не допускается нанесение штукатурки в дождливую, ветреную погоду, в присутствии поверхностного конденсата.

В процессе набора прочности следует оберегать штукатурку от пересыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во избежание снижения прочностных характеристик штукатурки запрещается перелив воды свыше норм, указанных производителем, и дополнительное введение других компонентов в готовую растворную смесь. При загустевании раствора в рабочей ёмкости он вторично перемешивается без добавления воды (в пределах времени жизнеспособности раствора).

При проведении внутренних работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

Не допускается принудительное высушивание штукатурного слоя с помощью тепловых пушек.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется вести в резиновых перчатках.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Допускается хранение при отрицательных температурах. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев с момента изготовления.